

一、产品介绍

澎内传快速堵漏剂（PNC602）是一种快速凝固的整体结晶型水泥基堵漏剂，用于阻止活水泄漏和水分进入。

二、适用部位

澎内传快速堵漏剂（PNC602）适用于混凝土结构迎水面或背水面，可快速凝固。

- ◆ 封堵活水泄漏部位
- ◆ 密封渗漏接缝、裂纹及孔洞

澎内传快凝堵漏剂可用于下列结构：

- ◆ 混凝土结构
- ◆ 砌体结构
- ◆ 陶器
- ◆ 石缝

优点

- ◆ 阻止水流
- ◆ 在与水混合后约 30 秒封堵
- ◆ 持久耐用
- ◆ 可在水下使用
- ◆ 可与水混合使用或直接干粉使用
- ◆ 操作简单方便，密封的容器包装

为混凝土提供全面的保护

三、使用方法

基面处理：封堵基面需坚实、干净、无杂物，裂缝和漏点处需开槽或开孔（内大外小）到坚实的基面，为封堵施工创造条件。

混合配比：凝结时间在很大程度上取决于混合时用水量。标准混合比例在气温 20°C 时 1.1 公斤澎内传快速堵漏剂（PNC602）混合需约 0.25 升的水。将水倒入澎内传快速堵漏剂（PNC602）后必须迅速搅拌约 15 秒，大约 30 秒后开始凝固。在寒冷的天气下用温水调料。在较高的温度下使用冷水调料。混合料时要使用干燥坚固的容器。

封堵施工：为了避免浪费，应该混合少量澎内传快速堵漏剂（PNC602）（依据封堵槽孔的大小来配制）。混合好后，马上将材料压入封堵部位牢牢按住约 30 秒钟，在不破坏材料形状的情况下，保持最大压力，直至凝固，也可采用木锤或方木等工具顶紧。

渗漏停止后清除多余的材料，预湿后涂澎内传防水涂料（PNC401）防水涂层，再用澎内传修补砂浆（PNC302）堵平加固。在某些情况下亦可直接将澎内传快速堵漏剂（PNC602）干粉封堵到泄漏部位约 30-60 秒进行堵漏施工。

四、产品包装

18 公斤/袋，25 公斤/桶。

五、产品存储

存放在干燥的地方，在原包装未开封、未损坏的情况下，保质期为12个月。

六、安全注意事项

澎内传快速堵漏剂（PNC602）对眼睛和皮肤有刺激性，可能会引起过敏，应避免接触皮肤和眼睛，施工时需戴橡胶手套和防护眼镜。如果不慎入眼，立即用大量的清水冲洗并就医。避免儿童接触。欲了解更多信息请参阅材料安全数据表。

北京澎内传国际建材有限公司

地址：北京市石景山区鲁谷路51号泰禾

长安中心A塔801室 邮编：100043

电话：[010]68667672 传真：[010]68664975

邮箱：info@penetron.com.cn

网址：www.penetron.com.cn